



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5979 23

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 廠用玻璃 驗收標準

收件人：生統 / 王良

發件人： Ant Yeung

日期：11/04/2023

內容：

請接此標準驗收玻璃。

請在 2023.04.11 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件

(✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 水洪, 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 682 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特铝质有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd , .

国家建筑幕墙工程设计二级、施工二级企业
香港总公司：九龙茶果岭道 610 号生利工业中心 1 楼 6-8 号
Tel (电话)：(852) 23489211 Fax (传真)：(852) 27727666
公司地址：广东省东莞市中堂镇凤冲工业区
Tel (电话)：(0769) 87721619 Fax (传真)：(0769) 88121323
87911249

11/4

中空玻璃可目测表面质量要求:

参照标准：ASTM C1036(原片)、ASTM C1376 (镀膜)、ASTM C1048 (钢化)、
ASTM E2189 (中空)、ASTM E2190 (中空)

玻璃级别：Q3：建筑用途并会透过该玻璃观看远距之景物。

玻璃专业用语：

点型态花痕：针孔、斑点、气泡、污点

线型态花痕：线条、划伤、斑纹、暗道

花痕定义：由 4 米开始，一直向玻璃行近看到结果

深花痕：远过 3.3 米观察距离可见

中花痕：3.3 米~1.01 米观察距离可见

浅花痕：1 米~0.2 米观察距离可见

淡花痕：少于 0.2 米可见

检查方法：1、采用白炽灯架与玻璃表面成 90°直角之指定距离目测；

2、在没有太阳光直接照射、没有任何障碍、与玻璃表面成 90°直角之指定距离目测；

检验判定：

质量项	检验要求	质量状态	结论
点状花痕： 针孔、斑点、 气泡、污点	1 米距离 目测	<1.2mm ✓	合格 ✓
		>1.2<2.0mm, 在 600 范围内其它 点状、线状花痕 ✓ 無	
		>2.0mm ✓	
线型花痕： 线条、划伤、 斑纹、暗道	3 米距离 目测	淡、浅 <75mm	合格 ✓
		中花痕≤75mm, 在 600 范围内其它 点状、线状花痕 無	
		中、深花痕≥75mm	
丁基胶 (密封剂)		宽度≥3mm、厚度≤0.5mm, 连续无间断	合格
		向中空内渗入≤2mm (角部 50mm 内向中 空内渗入≤2.5mm), 不可有波浪锯齿状、 泪点状凸起。	
		应布满间隔条且呈直线状。 偶有间隔条露白宽度≤1mm, L<150mm	
		与膜层接触压膜<2mm。角部透光≤2mm。 不可有波浪线。	
间隔条 (中空铝条)		外观干净、无划伤。	合格
		接口间隙<1mm, 不可有干燥剂漏出。	
		如有干燥剂颗粒残留	